



# FICHA TECNICA

**PRODUCTO:** Espuma Flexible de Poliuretano

**TIPO:** Poliéter

**REFERENCIA:** SGM2828 – D28SGM

**CODIGO:** 28

ENSAYO	NORMA	UNIDAD	LIMITES
<b>Densidad aparente</b>	UNE EN ISO 845:1996	Kg/m <sup>3</sup>	28 ± 6%
<b>Resistencia a la penetración</b>	UNE-EN ISO 2439:2001		
25%		N	85 - 100
40%		N	125 – 145
65%		N	200 - 230
<b>Dureza a la compresión</b>	UNE-EN ISO 3386-1:1998	Kpa	2.8 ± 7
<b>Support factor</b>		%	2.4 ± 5
<b>Compresión Set ( 75% )</b>	ISO 1856:2000	%	Max. 5,0
<b>Estado del Poro</b>		%	Min. 61%

