

FICHA TECNICA

PRODUCTO: Espuma Flexible de Poliuretano

TIPO: Poliéter

REFERENCIA: S2533 - D25S

CODIGO: 16

ENSAYO	NORMA	UNIDAD	LIMITES
Densidad aparente	UNE EN ISO 845:1996	Kg/m ³	25,0 ± 6%
Resistencia a la penetración	UNE-EN ISO 2439:2001		
25%		N	110 - 130
40%		N	150 - 170
65%		N	290 - 310
Dureza a la compresión	UNE-EN ISO 3386-1:1998	Kpa	3,3 ± 7
Support factor		%	2,5 ± 5
Compresión Set (75%)	ISO 1856:2000	%	Max. 5,0
Estado del Poro		%	Min. 51%

